



## Sakrete Kimcoating

### Toepassing

Sakrete Kimcoating is een elastische coating voor het waterdicht maken van wanden en vloeren in vochtige ruimtes, voordat tegelwerk wordt aangebracht. Speciaal ontwikkeld als kimafdichting in combinatie met Sakrete Kimband, binnen- en buitenhoeken en afdichtingsmanchetten

- Algemene elastische afdichting tegen vocht en capillair water
- Bescherming voor vochtgevoelige ondergronden, in vochtige ruimtes
- Als vochtisolatie op cement- en anhydriet dekvloeren vóór het verlijmen van vloerbedekking
- Niet geschikt voor permanente onderwater toepassingen.

### Voorbereiding

- Alleen toepassen op droge, draagkrachtige, olie-, vet-, vuil- en stofvrije ondergronden.
- Losse delen, verf- en mortelresten, mos, algen, enz. dienen te worden verwijderd.
- Restvocht in acht nemen. Cementgebonden ondergrond max.2%, anhydriet max 0,5% en verwarmd anhydriet max. 0,3 % vocht.
- Voor een goede hechting op gipsbepleistering, beton, harde PVC, polyester en anhydriet eerst voorstrijken met Sakrete Universeel grondering of Sakrete Snelgrondering.

### Verwerking

- Voor gebruik goed roeren.
- Kimcoating in een laag van minimaal 0,5 mm met een kwast of roller op vloer of wand aanbrengen. Minimaal twee lagen aanbrengen. De voorgaande laag moet voldoende droog zijn.
- Gebruik Sakrete Kimband voor wand/vloer aansluitingen en Sakrete binnen- en buitenhoeken voor de hoekaansluitingen. De Kimband in de aangebrachte Kimcoating drukken en hierover weer Kimcoating aanbrengen.
- Gebruik Sakrete Afdichtingsmanchetten voor de aanen afvoerleidingen en putjes. De afdichtingsmanchetten in de aangebrachte Kimcoating drukken en hierover weer Kimcoating aanbrengen.

### Droogtijd

De droogtijd per laag bedraagt ca. 3 uur, afhankelijk van verschillende factoren, zoals zuigkracht van de ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

### Verbruik

Per laag ca. 350 tot 700 gram per m<sup>2</sup>, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.

### Opslag en houdbaarheid

Droog en koel opslaan. Aangebroken emmers weer goed afsluiten. Tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum in onaangebroken verpakking.

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

November 2017