



Multipol®

Toepassing

Sakrete Multipol is een universele waterverdunbare poly-meer/kunststofdispersie, die voor wanden en vloeren zowel binnen als buiten toepasbaar is als:

- Toeslagmiddel voor verbetering van cement, gips- en kalkmortels.
- Hechtbrug tussen oude en nieuwe lagen cementgebonden mortels.
- Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.
- Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden.
- Aanbrandmiddel voor gladde en gesloten ondergronden.

Eigenschappen

- Hechtingsverbeteraar
- Sterkteverbeteraar
- Plastificeerder
- Waterdichtingshulpstof

Technische gegevens

- Waterverdunbare kunststofdispersie
- Omgevings- en ondergrondtemperatuur: $\geq 5^{\circ}\text{C}$
- Maximale ondergrondtemperatuur: $+35^{\circ}\text{C}$
- Maximale relatieve vochtigheid 90%
- Droogtijd afhankelijk van toepassing

Voorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Los zittende delen verwijderen en ondergrond zonodig herstellen en goed laten drogen. Anhydriet dekvloeren zonodig schuren om oppervlaktefilm te verwijderen.

Verwerking

- Toeslagmiddel voor cement, gips- en kalkmortels: Maximaal 10% Multipol (van het cementgewicht) toevoegen aan het aanmaakwater. Bij vloerverwarming maximaal 5%.
- Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout: Multipol 1:1 met water verdunnen en het mengsel aanbrengen met een vachtroller. Droogtijd ca. 16 uur, (indien nodig) het oppervlak na droging schuren. Hierna het oppervlak voorstrijken met een mengsel van Multipol en water in de verhouding van 1:3.
- Voorstrijkmiddel: Multipol 1:3 met water verdunnen. Aanbrengen met kwast of vachtroller. Droogtijd 1-3 uur.
- Aanbrandmiddel voor gladde en gesloten ondergronden:

Multipol met scherp zand, cement en water in de volumeverhouding 1:1:1:1 aanbrengen met een stoffer in een laag van 2 à 3 mm; na 16 uur drogen opnieuw voorstrijken met Multipol en water in de volumeverhouding 1:3.

Let op! Een overdosering kan de kwaliteit negatief beïnvloeden.

Bij toepassing van een aardvochtige specie kan na ca. 30 minuten de specie "nat in nat" op de met Multipol voorbehandelde ondergrond worden aangebracht.

Verbruik

- Als morteltoeslag ca. 300-420 ml. per zak van 25 kg mortel.
- Als hechtbrug ca. 200-300 gram/m².
- Als voorstrijk ca. 50 gram/m².

Afhankelijk van de toepassing, dosering, en porositeit van de ondergrond

Leveringsvormen

Emmers van 1 en 5 liter.

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden, mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen in onaangebroken originele verpakking. Ten minste houdbaar (t.h.t.) zie etiket deksel.

Overige Informatie

Het [veiligheidsblad](#) is op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.sakrete.nl.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Juni 2016