



Voegfix FX

Toepassing

Sakrete Voegfix FX is een vloeibaar additief op kunstharsbasis, dat speciaal is ontwikkeld voor toevoeging aan het aanmaakwater voor de Sakrete uitbloeiingsarme (UA) voegmortels. Sakrete Voegfix FX versterkt de eigenschappen van de hierop voorbereide Sakrete UA voegmortels op het gebied van hechting, druksterkte, elasticiteit, duurzaamheid en het watervasthoudend vermogen. Dit 2-componentensysteem is hierdoor geschikt voor het voegen van o.a.: steenstrips, sterk zuigende stenen, gesilicioneerde stenen, kademuren, voegwerk in kustgebieden en voegrenovatie/repairatie. Met Voegfix FX®, in combinatie met de Sakrete Uitbloeiingsarme voegmortels, zijn ook de hogere voeghardheidsklassen (VH35 en VH45) makkelijk haalbaar evenals de hoogste toepassingsklasse MX4. Door de elasticiteitsverhoging is Voegfix FX® bij uitstek geschikt voor voegreparatie (en nieuwbouw) in aardbevingsgebieden.

Technische gegevens

Basis	: gemodificeerde kunstharsdispersie
Consistentie	: vloeibaar
Soortelijk gewicht (dichtheid)	: 1,1 g/ml
Vaste stof gehalte	: ca. 40 %
Verwerkingstemperatuur	: + 5°C tot + 25°C
Vorstbestendigheid	: tot - 5°C
Giscode	: D1 (oplosmiddelvrije dispersieverlijmingsmaterialen)
Kleur	: wit (na oplossing in water transparant)

Eigenschappen

- Verbeterde hechting en voeghardheid
- Bevordert de elasticiteit en verhoogt de elasticiteitsmodulus
- Bevordert de verwerkbaarheid van de voegspecie.
- Vermindert risico van scheurvorming
- Vermindert de kans op verbranding van de voeg
- Verhoogt de bestandheid tegen chloriden en maakt de voegmortel geschikt voor toepassingsklasse MX4 (CUR 61), blootstelling aan met zout verzadigde lucht, zee-water of dooizouten
- Voldoet aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen

Mengverhouding

Voor gebruik Sakrete Voegfix FX goed schudden. 1 (volume) deel Voegfix FX mengen met 3 (volume) delen schoon leidingwater. Let op! Onder- en overdosering beïnvloed de kwaliteit negatief.

Aanmaken voegmortel

Per zak van 25 kg Sakrete UA Voegmortel een mengsel van 0,5 liter Voegfix FX en 1,5 liter schoon leidingwater toevoegen en mechanisch mengen totdat een homogene kluitvrije voegspecie is verkregen. Wij raden u aan het gereedschap direct na aanmaak te reinigen

Dosering

0.5 liter Sakrete Voegfix FX per zak van 25 kg Sakrete Voegmortel

Levering:

In flessen van 1 liter en cans van 5 liter

Opslag

Koel, droog en vorstvrij in afgesloten originele verpakking.

Houdbaarheid

Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): 12 maanden na productiedatum in onaangebroken originele verpakking en vorstvrij opgeslagen.

Veiligheid

Het [veiligheidsinformatieblad](#) is op te vragen bij Sakrete of te downloaden van de website www.Sakrete.nl.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Februari 2018