



## Flexibele Tegellijm FFK C2TE

### Toepassing

Sakrete Flexitegellijm FFK is een fabrieksmatige vervaardigde flexibele allround tegellijm in poedervorm conform NEN-EN 12004. Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek, steenstrips en betonstenen op minerale ondergronden voor zowel binnen- als buitengebruik. Ook te gebruiken in vochtige ruimtes en in combinatie met vloerverwarming.

### Technische gegevens

flexibele tegellijm conform NEN-EN 12004 C2TE	
Aanmaakwater	ca. 6 liter/25 kg
Rijptijd	ca. 3 minuten
Open tijd	ca. 20 minuten
Verwerkingstijd	ca. 2-3 uur
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 25°C
Begaanbaar na	ca. 1 dag
Voegen na	ca. 1 dag
Volledig belastbaar na	ca. 14 dagen
Hechtsterkte	> 1,0 N/mm <sup>2</sup> conform EN 1348

### Eigenschappen

Universeel toepasbaar

- voor wand en vloer
- flexibel en goed verwerkbaar
- vorstbestendig
- geschikt voor vloerverwarming.
- voor binnen en buiten
- watervast
- verouderingsbestendig

### Verbruik

Afhankelijk van ondergrond, te verwerken materiaal en gereedschap

Vertanding	6 mm	: ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
	8 mm	: ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	10 mm	: ca. 3,4 kg/m <sup>2</sup>

### Ondergrond

Minerale pleisters, tegels, beton, anhydriet, cellenbeton, kalkzandsteen, baksteen, cement, cementdekvloer, gips en gipsvezelplaten. De ondergrond dient schoon, vetvrij, droog, draagkrachtig, watervast en vrij van oplosmiddelen te zijn. Voorbehandeling (afhankelijk van de ondergrond) met universeel

Grondering of snelgrondering in een dunne film (zonder plasvorming) opbrengen en volledig laten drogen.

### Verwerking

- Sakrete Flexitegellijm in een schone kuip met ca. 6 liter/25 kg schoon leidingwater kluitvrij en homogeen mengen.
- Na een rijpingsperiode van ca. 3 minuten nogmaals kort mengen.
- De lijm met een juist vertande lijmkam gelijkmatig aanbrengen.
- Tegellijm binnen 2 uur op ondergrond aanbrengen.
- Tegels binnen 20 minuten na het aanbrengen van de lijm met een schuivende beweging stevig in het lijmbed drukken.

### Nabehandeling

De afbindende tegellijm beschermen tegen zon, tocht, regen, vorst en te hoge temperaturen.

### Opslag

- Droog en vrij van de grond afgesloten in originele verpakking.

### Overige informatie

Het veiligheidsinformatieblad en de CE-prestatieverklaring zijn te downloaden van [www.sakrete.nl](http://www.sakrete.nl) of op te vragen bij Remix Droge Mortel BV.

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten.

Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Oktober 2013



### GEVAAR:

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P102	Buiten bereik van kinderen houden.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rustig in een houding die het ademen vergemakelijkt.

P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.
P301+P330+P310+P321	NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum : ca. 12 maanden, t.h.t. zie zijkant zak

